

Данные о продукте

Цвет:	Песочно-жёлтый, примерно RAL 1002 и красно-коричневый, примерно RAL 8012.	
Поверхность:	Матовая.	
Норма упаковки:	25 кг.	
Срок хранения:	12 мес. в сухом месте в оригинальной нераспечатанной таре при температуре +3...+30 °С. Дата истечения срока хранения указывается на этикетках тары.	

Технические характеристики

Основа: Комбинация уретановой и алкидной смол с низким содержанием растворителя.

Плотность (смесь): Ок. 1,5 г/см³.

Доля нелетучих веществ (смесь): По объёму ок. 53% или ок. 353 мл/кг
По весу ок. 75 %

Содержание летучих органических соединений (VOC):

в соответствии с директивой EU VOC (1999/13/EC)

Ок. 375 г/л, определение в соответствии с ISO 11890-1

Содержание VOC: Разрешённое содержание VOC в соответствии с директивой по декоративной окраски EU (2004/42/EC) готового к использованию (категория продукта IIA/j, тип Lb): от 1.1.2007 = 550 г/л, начиная с 01.011.2010 = 500 г/л
Для продукта этого вида допускается содержание макс. 500 г/л **VOC**.

Теплостойкость: В сухой среде: ок. +80 °С продолжительно;
ок. +120 °С кратковременно.
Во влажной и жидких средах: по запросу.

Инструкции по применению

Подготовка основания: Ручное удаление ржавчины до степени минимум St 3 (ISO 8501-1). Обеспечить отсутствие на поверхности веществ, препятствующих адгезии.
Сталь или ремонт старого покрытия: В местах частого выпадения конденсата и тяжелой точечной коррозии, поверхность должна быть дополнительно промыта водой под высоким давлением или струей пара до полного удаления инициаторов коррозии. За счёт очистки поверхности до степени Sa 2 ½ (ISO 8501-1) срок службы покрытия или системы покрытий можно существенно продлить.

Температура нанесения и сушки: Мин. +5 °С (поверхности и объекта).

Относительная влажность: Макс. 80 % (температура поверхности должна быть мин. на 3°С выше точки росы).

Подготовка покрывного материала: Тщательно перемешать электрическим миксером.

Способы нанесения материала: По возможности, Permacor 1905 нужно наносить без разбавления. В зависимости от условий, можно добавить разбавитель, как указано:

Безвоздушное распыление: 0...7 % Verdünnungsmittel A.
Диаметр сопла ≥ 0,38 мм.

Воздушное распыление: 5...10 % Verdünnungsmittel A.
Диаметр сопла ≥ 1,3 мм.

Кистью или валиком: 0...3 % Verdünnungsmittel A.
Может оказаться, что на ажурных конструкциях или на конструкциях со сложной конфигурацией, рекомендованную толщину слоя 80 мкм трудно достичь сразу. Поэтому может потребоваться дополнительное нанесение, особенно с применением кисти.

Очистка инструмента:	Разбавителем Verdünnungsmittel A.	
Сушка (твердение): (при температуре поверхности +20 °C)	До отлипа:	Ок. 1 час..
	До нанесения следующего слоя:	Ок. 12 час. при нанесении этого же материала Ок. 2 дней при нанесении двухкомпонентных материалов из групп Permacor 2300 и 2400. Для других материалов требуется пробное нанесение.
	Полные нагрузки:	Можно ходить: ок. 12 час. Полная механическая и хим. стойкость через 7 дней.
Номинальная толщина сухого слоя:	50 мкм 80 мкм	(соответствует толщине мокрого слоя 95 мкм) (соответствует толщине мокрого слоя 150 мкм)
Теоретическая кроющая способность:	Ок. 7,06 м ² /кг Ок. 4,41 м ² /кг	или ок. 10,59 м ² /л при 50 мкм. или ок. 6,62 м ² /л при 80 мкм.
Теоретический расход:	Ок. 0,142 кг/м ² Ок. 0,227 кг/м ²	при 50 мкм. при 80 мкм. Практический расход зависит от состояния поверхности и способа нанесения
Нанесение последующих слоёв:	Нанесение этого же материала, Permacor 1907, 1907/EG, 2029, 2040, 2315/EG-Rapid, 2329/EG-Rapid, 2330, 2330/EG, 2429/EG. Другие материалы – по запросу.	
Важное замечание		
Меры предосторожности:	<p>Пожалуйста, соблюдайте требования безопасности, приведенные на ярлыках оригинальной тары и в местных инструкциях.</p> <p>Продукт должен сопровождаться паспортами безопасности.</p> <p>Во время нанесения в закрытых комнатах, подвальных помещениях и шахтах и т.д., должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Продукт держите далеко от открытого огня, включая сварку.</p> <p>В плохо освещённых комнатах допускается использовать только безопасные электрические лампы. Установленное вентиляционное оборудование должно быть искробезопасным.</p> <p>Жидкие, не полностью затвердевшие, разбавленные продукты не должны попадать в стоки и выливаться на землю во избежание загрязнения вод. Все утечки и жидкие отходы должны быть удалены согласно местным нормам здравоохранения и техники безопасности.</p> <p>Дальнейшие указания содержатся в наших инструкциях «Здравоохранение и предотвращение аварий».</p> <p>Продукт разработан только для промышленного использования.</p>	

Представленные выше данные, основанные на наших знаниях и опыте, в особенности рекомендации по подготовке, нанесению и применению продукции Sika, рассчитаны только для нормальных условий работы при ее надлежащем хранении и использовании по назначению. Вследствие разнообразия материалов, обрабатываемых поверхностей и условий работы соблюдение изложенных в данном документе указаний, а также устных рекомендаций (не имеющих юридической силы) не гарантирует положительного результата, мы не несем за него ответственности, за исключением случаев преднамеренного обмана или грубой халатности с нашей стороны. В таких случаях Покупатель должен доказать, что он своевременно предоставил Sika в письменной форме подробную информацию о проекте и получил от Sika письменное подтверждение на применение продукции. Покупатель обязан проверять пригодность продукции для намеченной цели. За производителем сохраняется право на изменения спецификации продукции. Права собственности третьих лиц соблюдаются. Принятые условия продажи и поставки остаются в силе. Считать действительным новое издание технической инструкции, копии которой мы предоставляем по запросу.



« » .

141

/ (3822) 282-366

www.politexcom.ru