



## Технические характеристики

<b>Основа:</b>	Permacor 2707: Permacor-Härter 2700:	эпоксидная смола с растворителем. аминаддукт.
<b>Плотность (смесь):</b>	Ок. 1,3 г/см <sup>3</sup> .	
<b>Доля нелетучих веществ (смесь):</b>	По объёму По весу	ок. 50 % или ок. 385 мл/кг ок. 66 %
<b>Содержание летучих органических соединений (VOC):</b> в соответствии с директивой EU VOC (1999/13/ЕС)	ок. 442 г/л, определение в соответствии с ISO 11890-1	
<b>Содержание VOC:</b> в соответствии с директивой EU (2004/42/ЕС)	Разрешённое содержание VOC в соответствии с директивой по декоративной окраске EU (2004/42/ЕС) готового к использованию (категория продукта IIA/j, тип Lb): от 1.1.2007 = 550 г/л, начиная с 01.01.2010 = 500 г/л Для продукта этого вида допускается содержание макс. 500 г/л <b>VOC</b> .	
<b>Теплостойкость:</b>	В сухой среде:  Во влажной и жидких средах:	ок. +120 °С продолжительно, ок. +150 °С кратковременно. ок. +180 °С для цвета RAL 9006. по запросу.

## Инструкции по применению

<b>Подготовка оснований:</b>	Соответствующие системе нанесённые ранее предыдущие слои или рекомендованные грунтовки должны быть сухими, свободными от пыли, отходов и веществ, препятствующих адгезии. Очистить от ржавчины и восстановить повреждённые участки. Соблюдайте рекомендованные временные интервалы нанесения слоёв.	
<b>Рекомендованные предварительные покрытия:</b>		
<b>Для металла:</b>	Permacor 2004, 2029, 2040, 2305/Rapid, 2311/Rapid, 2315/EG-Rapid, 2328/Rapid, 2329/EG-Rapid, 2411, 2411/SW, 2428, 2429/EG, 2706, 2706/EG. Другие – по запросу.	
<b>Для бетона, цементной стяжки:</b>	Betonol S 169, Permacor 2706. Другие – по запросу.	
<b>Температура нанесения и сушки:</b>	Мин. +10 °С (поверхности и объекта).	
<b>Относительная влажность:</b>	Макс. 80 % (температура поверхности должна быть мин. на 3 °С выше точки росы).	
<b>Подготовка покрывного материала:</b>	Основной компонент тщательно размешать электрическим миксером, затем добавить отвердитель в указанной пропорции. Смесь тщательно перемешать до получения однородной массы. Далее смесь перелить в чистый сосуд и повторно перемешать.	
<b>Пропорция смешивания по весу:</b>	Основной компонент : отвердитель 100 : 33 (3 : 1).	
<b>Жизнеспособность:</b>	Ок. 12 час при +20 °С.	
<b>Способы нанесения материала:</b>	По возможности, Permacor 2707 должен наноситься без разбавления. В зависимости от условий, можно добавить разбавитель, как указано: <b>Безвоздушное распыление:</b> 0...2 % Verdünnungsmittel E+B. Диаметр сопла ≥ 0,33 мм. <b>Комбинированное распыление:</b> 0...2 % Verdünnungsmittel E+B. Диаметр сопла ≥ 0,33 мм.	

